

# WORK 10,5

## SHRINKLESS

Cuerda profesional semiestática Tipo A  
Professional rope semi-static type A  
Corde professionnel semi-statique de type A

EN- 1891:1998



Nº Serie:

Metros:

Tecnología:



# Work 10,5

ES

Cuerda profesional Semiestática tipo A

Cuerda semiestática para todo tipo de usos profesionales.

Incluye el acabado de Korda's SHRINKLESS, por lo que NO es necesario mojarla antes de usar y se reduce el encogimiento de la cuerda durante su vida útil.

EN

Semi-static rope type A

Semi-static rope for all kind of professional applications.

It includes the Korda's finishing SHRINKLESS, so that it is not necessary to soak it before using it, and furthermore the shrinkage during its life is sensibly reduced.

FR

Corde Semi-statique de type A


Corde semi-statique pour tous types d'applications professionnels.

Elle a la finition de Korda's SHRINKLESS, alors on n'a pas besoin de la mouiller avant la première utilisation et en plus, le rétrécissement pendant sa vie utile est sensiblement réduit.

Manipulación de la cuerda / Handling rope / Manipulation de la corde.



### FORMA CORRECTA

Correct way / Façon correcte



### FORMA INCORRECTA

Wrong way / Mauvaise façon



ES

WORK 10,5 es una cuerda profesional semiestática tipo A.

**Vida media**  
-Uso intenso, profesional, a diario. Entre 5 y 12 meses.  
-Uso normal, deportivo, fin de semana. Entre 2 y 3 años.  
-Uso esporádico. Entre 4 y 8 años.

**¿Qué la diferencia de las cuerdas convencionales?**  
Work 10,5 lleva el tratamiento especial Shrinkless que minimiza el tradicional encogimiento de las cuerdas por el uso, con lo que la operación de remetrado se tiene que realizar menos de lo habitual.

Las cuerdas encogen con el uso [hasta un 15%] que se traduce además en un incremento de diámetro. El remetrado [Valer a medir y marcar la longitud correcta] con cuerdas convencionales es recomendable hacerlo cada 6-12 meses dependiendo del uso.

Generalmente, la mayoría de fabricantes, informan a sus consumidores que es recomendable o imprescindible mojar la cuerda nueva antes de su primera utilización. Este proceso que realiza el usuario, comporta un cambio en las características de la cuerda, el más destacado de los cuales es el de una mejor cohesión alma funda. De estos cambios enumeramos algunos:

Encogimiento de entre un 3 y un 7 % [En una pieza de 200 m se pierden aproximadamente 10 m]  
Aumento de peso [en una cuerda de 9 mm aproximadamente 3gr/m]  
Incremento de diámetro  
Incremento acusado de la elasticidad [se vuelve más incómoda]  
Incremento de la rigidez [se vuelve más dura y difícil de manejar]  
En algunos casos se producen encogimientos diferentes en alguno de los hilos de la funda. [La cuerda es regular nueva pero se vuelve irregular una vez mojada]

Aparte de los cambios que se producen en las características físicas de la fibra, el encogimiento obliga a medir y marcar la cuerda antes de usarla.

Todos estos problemas se evitan con Korda's  
**Conceptos básicos de Work 10,5**  
Work 10,5 está preparada para soportar caídas de factor 1 que son las más graves que se pueden producir en espeleología o en trabajos de altura. Debe instalarse correctamente la cuerda, para que los factores de caída sean claramente inferiores a 1. Para caídas superiores de hasta factor 2 hay que recurrir a cuerdas dinámicas EN 892 y para caídas superiores a factor de caída 2 hay que utilizar disipadores de energía.

ES

### DOS ETIQUETAS A CADA EXTREMO

El desarrollo, ensayo y control de calidad de esta cuerda han sido realizados en el laboratorio de KORDA'S. El examen CE de WORK 10,5 conforme con las exigencias de la norma EN 1891 [según Módulo B del Reglamento 2016/425], se ha efectuado en APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS 6 Rue du Général Audran - 92472 COURBEVOIE cedex - France - RCS Nanterre 903 869 618

Esta sometido al procedimiento del módulo D del Reglamento UE2016-425, bajo el control del organismo notificado: SGS Notified Body Number 0598. SGS FIMKO OY P.O. BOX 30 [Särkinimientie 3] 00211 HELSINKI Finland.

Longitud en metros de la cuerda Marca

Acabados de la cuerda Esta cuerda está diseñada, construida y ensayada de acuerdo con la norma europea EN1891: Equipos de Protección Individual para la prevención de caídas desde altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestática.

Consultar instrucciones de uso

Modelo Diámetro de la cuerda y mes/año de fabricación.

Nº de serie "A" corresponde a cuerda tipo A, y 10,5 corresponde al diámetro de la cuerda.

EN

### TWO LABELS ON EITHER END

This rope has been developed, tested and quality controlled in the KORDA'S laboratory. The CE test on WORK 10,5 has been carried out in APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS 6 Rue du Général Audran - 92472 COURBEVOIE cedex - France - RCS Nanterre 903 869 618 in accordance with standard EN1891 specifications [Module B, according to the Regulation 2016/425].

It is subjected to the procedure of the module D of the Regulation UE2016-425, by the notified body SGS with Nº 0598. SGS FIMKO OY P.O. BOX 30 [Särkinimientie 3] 00211 HELSINKI Finland.

Rope length in meters Brand

Rope finish This rope has been designed, manufactured and tested in accordance with European standard 1891: personal protective equipment for the prevention of falls from height. Braided ropes with protective sheath, semi-static.

Check usage instructions

Model, and diameter of the rope Diameter of the rope and month/year of manufacture.

Serial Number "A" refers to a rope type A.

FR

### DEUX ÉTIQUETTES À CHAQUE BOUT

Le développement, l'essai et le contrôle de qualité de cette corde ont été réalisés dans le laboratoire de KORDA'S. L'examen CE de WORK 10,5 conforme aux exigences de la norme EN1891, (Module B, du Règlement 2016/425) a été effectué à AAPAVE EXPLOITATION FRANCE SAS 6 Rue du Général Audran - 92472 COURBEVOIE cedex - France - RCS Nanterre 903 869 618.

Il est soumis au proces du module D du Règlement UE2016-425 par l'organisme notifié SGS avec Nº 0598. SGS FIMKO OY P.O. BOX 30 [Särkinimientie 3] 00211 HELSINKI Finland.

Longueur en mètre de la corde Marque

Finitions de la corde Cette corde est conçue, construite et essayée en accord avec la norme européenne EN1891: Equipements de protection individuelle pour la prévention de chutes depuis la hauteur. Cordes tressées avec gaine, semi-statiques.

Lire le mode d'emploi

Modèle, diamètre de la corde Diamètre de la corde et mois/année de fabrication.

Nº serie "A" correspond à la corde de type A, et 10 correspond au diamètre de la corde.

RV 4: 01/03/2023

Las descripciones de acabados y de tipos de cuerda son generales. Los aplicables a este producto se especifican en la portada.  
The description of the finishings and types of ropes are general. Those related to this product are specified on the front page.  
La description des finitions et des types de corde sont généraux. Les applicables à ce produit son spécifiés a la page de garde.

La Declaracion de Conformidad UE se puede descargar de la web www.sacidkordas.com  
The EU Declaration of Conformity can be downloaded from the site www.sacidkordas.com  
La Declaration de Conformite UE peut être téléchargée de la site www.sacidkordas.com

Nº Lote:



Comparte tus aventuras con nosotros!



#kordas @kordas\_ropes



SACID KORDA'S  
Pòligon Raval dels Torrents, parcel·la nº 4 - 08297 Castellgalí (Barcelona) Spain  
Tel. +34 93 833 03 02 E-mail: [sacid@sacidkordas.com](mailto:sacid@sacidkordas.com)  
[www.sacidkordas.com](http://www.sacidkordas.com)

### Iconos

Diámetro / Diameter / Diamètre	Fuerza de choque / Impact force / Force de choc
Peso por metro / Weight per metre / Poids par mètre	Fuerza de choque con cosido / Impact force with sewn terminal / Force de choc avec boucle cousue
Peso alma / Core weight / Poids de l'âme	Número de caídas / Number of falls F1 / Nombre de chute F1
Percentage alma / Core percentage / Masse de l'âme	Elasticidad Dinamica / Dynamic elasticity / Élasticité dynamique
Peso funda / Sheath weight / Poids de la gaine	Material / Matériel
Percentage funda / Sheath percentage / Masse de la gaine	Temperatura de fusión / Melting temperature / Température de fusion
Flexibilidad / Flexibility / Souplesse au noeud	Encogimiento / Shrinkage / Retrait à l'eau
Deslizamiento de la funda / Sheath slippage / Glissement de la gaine	Resistencia con nudo de 8 / Resistance with 8 knot / Résistance avec un nœud en 8
Alargamiento / Elongation / Allongement	Resistencia con cosido / Resistance with sewn terminal / Résistance avec boucle cousue
Resistencia estática / Static resistance / Résistance statique	

Características técnicas / Caractéristique technique

	NORMA	WORK 10,5
	8,5 - 16mm	10,4mm
	K < 1,2	1,1
	< 1,7 %	0
	E < 5%	4,3%
	-	0%
	-	70g/m
	> 46,1 %	62,8%
	> 35,4 %	37,2%
	F > 6kN	5,1 kN
	F > 6kN	5,0 kN
	N < 5	> 5
	F > 22 kN	33,4kN
	3min a 15kN	OK
	3min a 15kN	OK
	-	Poliamida / Poliamide / Poliamid
	> 195 °C	216°C

